

PLATIN TG SAE 80W-90

Всесезонное трансмиссионное масло категории API GL-4, содержащее дополнительные противозадирные присадки (EP). Разработано для многофункционального использования в механических коробках передач, рулевых колонках и мостах легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

Описание

PLATIN TG SAE 80W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло класса вязкости SAE 80W-90, производится с использованием тщательно подобранных базовых масел. Продукт обладает улучшенной термической стабильностью, обеспечивает надежную смазочную пленку даже при продолжительных нагрузках.

Применение

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN TG SAE 80W-90 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API GL-4/
- MAN 341 Type Z1/E1
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02A, 08

Преимущества

- Превосходная защита от износа и коррозии, а также хорошая совместимость с синхронизаторами
 - Непревзойденная стойкость к сдвиговым нагрузкам, позволяющая маслу оставаться в своем классе вязкости на протяжении всего сервисного интервала
 - Стабильная смазывающая пленка даже при очень высоких температурах масла и/или нагрузках, обеспечивающая сниженный износ и низкую шумность трансмиссии
 - Оптимизированные низкотемпературные характеристики по сравнению с маслами категории SAE 90/ 85W / 85W-90 обеспечивающие легкое переключение и быстрое смазывание, а также меньший «холодный износ»
 - Применимо как для синхронизированных, так и для коробок передач без синхронизации
- Многофункциональный продукт класса вязкости 80W-90, подходящий для использования в механических КПП, гипоидных дифференциалах, планетарных передачах, боковых/вспомогательных передачах и рулевых колонках
- Смешиваемо и совместимо с фирменными минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN TG SAE 80W-90 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.885
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	138.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14.4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		103
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-25

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.