

PLATIN LS SAE 85W-90

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоконагруженных дифференциалов ограниченного скольжения, для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и строительных машин с самоблокирующимися дифференциалами и без.

Описание

PLATIN LS SAE 85W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное масло для самоблокируемых дифференциалов класса вязкости SAE 85W-90, производится с использованием тщательно выбранных базовых масел, обеспечивающее экстраординарную защиту от износа. Благодаря использованной композиции присадок, PLATIN LS SAE 85W-90 идеально соответствует требованиям, предъявляемым к минимальному содержанию фосфора в размере 1900 ppm.

Применение

PLATIN LS SAE 85W-90 должно использоваться в соответствии с инструкцией производителя в самоблокируемых дифференциалах легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожной и сельскохозяйственной техники с многодисковыми муфтами и без, где оно обеспечивает максимальную защиту от износа.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN HP SAE 85W-90 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API GL-5 LS

Преимущества

- Превосходная защита от износа
- Высокая стойкость к нагрузкам
- Прекрасная стабильность к сдвиговым нагрузкам, позволяющая оставаться в классе вязкости на протяжении всего сервисного интервала
- Стабильная смазывающая пленка даже при высоких температурах и/или нагрузках с гарантированной защитой от износа
- Отвечает требованиям, предъявляемым к минимальному содержанию фосфора в размере 1900 ppm
- Снижение шумности трансмиссии
- Быстрое смазывание и сниженный «холодный износ»
- Превосходная защита от коррозии
- Низкая тенденция к вспениванию даже на высоких скоростях
- Смешиваемо и совместимо с фирменными минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN LS SAE 85W-90 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.903
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	148.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	15.0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		101
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-19

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

