

PLATIN THD SAE 40

Сезонное моторное масло класса SAE 40 изготовленное из высококачественных базовых масел. Превосходно подходит к применению в бензиновых и дизельных двигателях, как атмосферного типа, так и турбированных.

Описание

PLATIN THD SAE 40 представляет собой высококачественное сезонное моторное масло класса SAE 40. Композиция отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает широкий спектр областей его применения. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без.

- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS
- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 270
- MB 228.0/235.12
- ZF TE-ML 02C, 03

Применение

В соответствии с инструкциями производителей, продукт PLATIN THD SAE 40 рекомендован к использованию в бензиновых и дизельных двигателях, как атмосферного типа, так и турбированных. PLATIN THD SAE 40 не может быть использован в современных двигателях TDI или двигателях с системой впрыска с общей топливной рампой (Common Rail Diesel).

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству PLATIN THD SAE 40 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA E7/E5/E3/E2
- ACEA A3/B3-08
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2

Преимущества

- Прекрасно подходит для использования в турбированных двигателях
- Препятствует залеганию колец, предотвращает лакообразование и коксование в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбокомпрессора
- Стабильная смазочная пленка даже при высоких температурах и/или продолжительной нагрузке
- Высокое сопротивление окислительным процессам в связи с выбором превосходных базовых масел
- Обеспечивает надежное функционирование гидравлических толкателей
- Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN THD SAE 40 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.890
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	124.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		119
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	254
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-28
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	10.1

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.